

SCHEMA TECNICA

FILM IDROEVA AZZURRO-ANTRACITE

Codice: ST-18 | Revisione: 02 | Data: 24-02-20

DESCRIZIONE	NORMA	UM	VALORE	TOLLERANZA
Spessore nominale	ISO 4593	µm	500	506
Spessore medio/tolleranza sul nominale	ISO 4593	%	±6	1,3
Spessore minimo misurato	ISO 4593	%	-15	4,5
Larghezza/tolleranza sul nominale	ISO 4592	%	0 ÷ +2	-
Carico a rottura MD+TD	UNI EN ISO 527-3	Mpa	> 20	21
Carico a rottura MD+TD (saldatura)	UNI EN ISO 527-3	Mpa	> 14	15
Allungamento a rottura MD+TD	UNI EN ISO 527-3	%	> 500	680
Allungamento rottura MD+TD (saldatura)	UNI EN ISO 527-3	%	> 350	390
Prova a strappo TD (metodo pantalone)	UNI EN ISO 6383-1	N/mm	> 100	110
Massa areica	-	Kg/m ²	0,520	-

NOTE: I dati tecnici sono la risultanza di valori medi di produzione. Dove non specificato sono possibili variazioni ± 5%, che comunque non pregiudicano la qualità. Le suddette indicazioni corrispondono a quelle attualmente da noi conosciute e non sono da ritenersi legalmente vincolanti ed impegnative. Le applicazioni eventualmente indicate non dispensano dalla verifica dell'idoneità del materiale all'uso per cui si intende acquistarlo.



Headquarter

CITTADELLA

Via del Macello, 30
35013, Cittadella (PD)
+39 049 5971920

BOLOGNA

Interporto di Bologna
Blocco 4.3 Sud
+39 334 6050405

PIACENZA

Via Bartolomeo Riva, 16
29122 Piacenza (PC)

info@telonitosesto.it | www.telonitosesto.it

Questo documento contiene informazioni di proprietà di TELONI TOSETTO srlu.
Qualsiasi uso da parte di terzi senza autorizzazione della Società sarà punito a norma di legge.
All rights reserved. Tous droits réservés.