

SCHEMA TECNICA

# TESSUTO 750 G/M<sup>2</sup> PRECONSTRAINT® 602 OSCURANTE

Codice: ST-05 | Revisione: 02 | Data: 24-02-20



TESSUTO

DESCRIZIONE	NORMA	UM	VALORE	TOLLERANZA
Peso	UNI EN ISO 2286-2	g/m <sup>2</sup>	750	-
Resistenza alla trazione (ordito)	UNI EN ISO 1421-1	N/5 cm	2300	-
Resistenza alla trazione (trama)	UNI EN ISO 1421-1	N/5 cm	2200	-
Resistenza alla lacerazione (ordito)	DIN 53363	N	200	-
Resistenza alla lacerazione (trama)	DIN 53363	N	200	-
Adesione	UNI EN ISO 2411	N/5 cm	90	-
Resistenza al freddo	UNI EN 1876-1	°C	-30	-
Resistenza al caldo	-	°C	+70	-
Solidità dei colori alle intemperie	UNI EN ISO 105-B04	-	8/8	-
Euro-classe	UNI EN 13501-1	-	B-s2,d0	-
Comportamento alla fiamma	D.M. 26/06/84	classe	2 (ignifugo)	-

SUPPORTO

DESCRIZIONE	NORMA	UM	VALORE	TIPO
Natura del filato (ordito)	UNI EN ISO 2076	-	-	PES HT
Titolo del filato	UNI EN ISO 2060	dtex	1100	-
Spalmatura	PES rivestito PVC oscurante			
Finissaggio	Laccatura su entrambi i lati, rivestimento liscio antimacchia			

NOTE: I dati tecnici sono la risultanza di valori medi di produzione. Dove non specificato sono possibili variazioni  $\pm 5\%$ , che comunque non pregiudicano la qualità. Le suddette indicazioni corrispondono a quelle attualmente da noi conosciute e non sono da ritenersi legalmente vincolanti ed impegnative. Le applicazioni eventualmente indicate non dispensano dalla verifica dell'idoneità del materiale all'uso per cui si intende acquistarlo.



**Headquarter**

**CITTADELLA**

Via del Macello, 30  
35013, Cittadella (PD)  
+39 049 5971920

**BOLOGNA**

Interporto di Bologna  
Blocco 4.3 Sud  
+39 334 6050405

**PIACENZA**

Via Bartolomeo Riva, 16  
29122 Piacenza (PC)

[info@telonitosesto.it](mailto:info@telonitosesto.it) | [www.telonitosesto.it](http://www.telonitosesto.it)

Questo documento contiene informazioni di proprietà di TELONI TOSETTO srlu.  
Qualsiasi uso da parte di terzi senza autorizzazione della Società sarà punito a norma di legge.  
All rights reserved. Tous droits réservés.