

SCHEMA TECNICA

TESSUTO 750 G/M² PRECONTRAIN[®] 602

Codice: ST-04 | Revisione: 02 | Data: 24-02-20

TESSUTO

DESCRIZIONE	NORMA	UM	VALORE	TOLLERANZA
Peso	UNI EN ISO 2286-2	g/m ²	750	-
Spessore	UNI EN ISO 2286-3	mm	0,6	-
Resistenza alla trazione (ordito)	UNI EN ISO 1421-1	N/5 cm	2300	-
Resistenza alla trazione (trama)	UNI EN ISO 1421-1	N/5 cm	2200	-
Resistenza alla lacerazione (ordito)	DIN 53363	N	200	-
Resistenza alla lacerazione (trama)	DIN 53363	N	200	-
Adesione	UNI EN ISO 2411	N/5 cm	90	-
Resistenza al freddo	UNI EN 1876-1	°C	-30	-
Resistenza al caldo	-	°C	+70	-
Comportamento alla fiamma	D.M. 26/06/84	classe	2 (ignifugo)	-

SUPPORTO

DESCRIZIONE	NORMA	UM	VALORE	TIPO
Natura del filato (ordito)	UNI EN ISO 2076	-	-	PES
Natura del filato (trama)	UNI EN ISO 2076	-	-	PES HT
Titolo del filato	UNI EN ISO 2060	dtex	1100	-
Costruzione (ordito)	-	fili/cm	8	-
Costruzione (trama)	-	fili/cm	8	-

Spalmatura	PES rivestito PVC
Finissaggio	Laccatura su entrambi i lati, rivestimento liscio antimacchia

NOTE: I dati tecnici sono la risultanza di valori medi di produzione. Dove non specificato sono possibili variazioni $\pm 5\%$, che comunque non pregiudicano la qualità. Le suddette indicazioni corrispondono a quelle attualmente da noi conosciute e non sono da ritenersi legalmente vincolanti ed impegnative. Le applicazioni eventualmente indicate non dispensano dalla verifica dell'idoneità del materiale all'uso per cui si intende acquistarlo.



Headquarter

CITTADELLA

Via del Macello, 30
35013, Cittadella (PD)
+39 049 5971920

BOLOGNA

Interporto di Bologna
Blocco 4.3 Sud
+39 334 6050405

PIACENZA

Via Bartolomeo Riva, 16
29122 Piacenza (PC)

info@telonitosesto.it | www.telonitosesto.it

Questo documento contiene informazioni di proprietà di TELONI TOSETTO srlu.
Qualsiasi uso da parte di terzi senza autorizzazione della Società sarà punito a norma di legge.
All rights reserved. Tous droits réservés.