

**TELONI TOSETTO®**

TELONI TOSETTO Srl Unipersonale

35013 CITTADELLA (PD) - Via del macello, 30 - Tel. 049 5971920 - Fax 049 5972315

Cod. Fisc., Part. Iva e Reg. Imprese PD: 04245050283 - R.E.A. PD-374108 - Cap. Soc. € 100.000,00 i. v.  
www.telonitosesto.it - info@telonitosesto.it**ISOFLEX 30 kg/mc N (POLIETILENE ESPANSO RETICOLATO CHIMICO A CELLULE CHIUSE)****DESCRIZIONE TECNICA**

Composizione:		100% Polietilene
Densità:	DIN 53420	30 +/- 3 kg/mc
Carico di rottura	DIN 53571	
longitudinale:		> 0,18 N/mm <sup>2</sup>
trasversale:		> 0,16 N/mm <sup>2</sup>
Allungamento a rottura	DIN 53571	
longitudinale:		> 80%
trasversale:		> 90%
Durezza:		16 +/- 3 Sh A
Temperatura di impiego:	DIN 51949	- 40 °C
	DIN 53431	+ 95 °C
Compression set 22 h, 25%, 23 °C:	0,5 h DIN 53572*	< 15%
After compression release:	24 h DIN 53572*	< 8%
	100 h DIN 53572*	< 4%
Permeabilità al vapore acqueo:	DIN 52615	0,12 ng/Pa s m
Resistività elettrica:	NORMA CEI 15-23	> 100 Ohm x m
Conducibilità termica:		$\lambda = 0,0340$ kcal/h m °C
Resistenza al fuoco:	EUROCLASSE - EN 13501-1	Classe F
Resistenza:	Alla diffusione del vapore acqueo	
	Agli agenti chimici	
	Alle muffe	
	Ai parassiti	
	All'ozono	
	Alle intemperie	
	All'UV	
Salute:	Senza amianto, senza CFC, senza gas d'espansione odore	